

Száraz habarcsok **ADEPLAST**® R.T. III évezred ragasztói

RO Bihar megye, Nagyvárád 410605, Uzinelor út.3  
Tel. 0040 259 403751, fax 0040 259 403762  
e-mail: office@adeplast.ro



Adószám RO5119976, J05 / 191 / 1994  
BRD Nagyvárád; IBAN RO12 BRDE 050S V033 8941 0500  
Alapítók: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

**ADEPLAST**®

**NAGY ELLENÁLLÁSÚ SZUPER RAGASZTÓ  
CSEMPÉHEZ ÉS PADLÓLAPHOZ.**

**AFN**

**HATÁSA:**

- nagyon jó kötőszilárdság,
- könnyű kezelhetőség,
- nagy ellenállás,
- nagy rugalmasság

**MŰSZAKI ADATOK:**

- **összetétel:** cement, ásványi adalékok, tapadást javító polimerek, képlékenyítők
- **vízszükséglet:** 0,24 – 0,26 l/kg (6 – 6,5 liter/ zsák)
- **nyitott idő:** minimum 20 perc (ezalatt a paszta megőrzi tapadási tulajdonságait)
- **csúszás:** maximum 0,5 mm.
- belső vagy külső munkálatokra csempe, padlólap, porcelán padlólap, klinker rögzítésére **sim** felületekre, mint például régi csempe, lesimított cement, stb.

**HASZNÁLATI TERÜLETEK:** Csempézéshez vagy padlólap rögzítéséhez, csempére, padlólapra, lesimított cementre, stb. Házon belül vagy kívül, melyek -25°C-tól +80°C-ig terjedő hőmérsékletnek vannak kitéve nedves vagy száraz környezetben, továbbá kerámialap rögzítésére fűtött padlóra. Használható gresó kerámia padlólapok és klinker rögzítésére is.

**FAJLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET:** 3-4 kg/m<sup>2</sup> a felhordott ragasztó rétegének vastagságától függően

**CSOMAGOLÁS:** 25 kg-os zsákokban.

**TARTÓ FELÜLET:** A tartófelület szilárd kell legyen, legalább 28 napos, tiszta, alaposan lemosva és zsírtalanítva legalább 4 órával a kerámialapok rögzítése előtt. A felületet kalapáccsal kell ellenőrizni, hogy elég erős-e a burkolás elviseléséhez.

**FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK:**

- vödör
- gépi vagy kézi keverő
- vakolókanál



◆◆◆ padlólap és csempe ragasztók ◆◆◆ habtéglá, márvány és polisztirol ragasztók ◆◆◆ ajzatkiegyenlítők, színes padlózatok ◆◆◆ kézíleg felhordható habarcsok ◆◆◆ gépileg felhordható habarcsok ◆◆◆ gipszgletek ◆◆◆ cementgletek ◆◆◆ fugázó gitek ◆◆◆ nyirkosság elleni habarcsok ◆◆◆ hőszigetelő rendszerek ◆◆◆

- fogazott glettelő 6x6 mm-es, 8x8 mm-es vagy 10x10mm-es fogakkal a lap méretétől függően.
- Vízszintező
- Csempevágó

**FELHORDHATÓSÁGA A VÍZZEL VALÓ ÖSSZEKEVERÉSE UTÁN:** 2 órán keresztül

**A SZERSZÁMOK LETISZTÍTÁSA:** Vízrel a megkötés előtt

**KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:** +5°C és + 30°C között. A közvetlen napsütés kerülendő.

**ELŐKÉSZÍTÉS:** A port vízbe öntjük és elkezdjük keverni. Mind a tartály mind a felhasznált víz legyen tiszta. Ajánlatos egyszerre akkora adagot összekeverni, amekkorát egy óra alatt fel lehet használni. A keverést energikusan kell végezni, ha lehetséges akkor géppel. (fűrőgépre szorított keverőszárral), amíg egy krémes, homogén keveréket kapunk, melyet könnyen megmunkálhatunk. Várjunk 10 percet a kémiai ellenhatások beteljesedéséig majd újra keverjük meg energikusan.

A pasztát 4-5 mm-es vastagságban felhordjuk a felületre, majd egy 6-10 mm-es fogakkal rendelkező fésűszerű eszközzel elegyengetjük szélteben és mélységben a rögzítendő lapok méretétől függően. A paszta elgereblyezésének kettős előnye van: növekszik a lap tapadása a tartófelületen és csökken az anyagfelhasználás. A felületre felhordott paszta 25-30 percig rendelkezik ragadási tulajdonságokkal. A paszta ragadási képességét ujjunk hozzáérintésével ellenőrizhetjük. Ha a paszta ragad az ujjunkhoz, akkor azt jelenti, hogy megfelelő tapadóképessége van.

Csempe rögzítése esetén egy sima felületre, mint a lesimított cement, mozaik, régi csempe, ezt a felületet előzőleg zsirtalanítjuk mosószeres melegvízes mosás útján, leöblítjük a mosószernyomokat, megtöröljük a felületet egy száraz és tiszta ronggyal, majd felhordunk egy réteg ragasztót 0,5 – 1 mm vastagságban az ADEPLAST AFN ragasztóból és 24 órán keresztül hagyjuk megkötni. Másnap erre a rétegre hordjuk fel a pasztát egy fogas glettelő segítségével.

A vödörben lévő paszta megőrzi ragadó tulajdonosságát legalább 2 órán keresztül.

A fugákat az ADELPLAST® FUGARAGASZTÓVAL tömjük be egy minimum 24 órás kötési idő letelte után.

Bármilyen utólagos munkát a burkolt felületen legalább 72 órával a burkolás elvégzése után végezzük.

#### **A FELÜLET HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK:**

- legalább 24 óra után, az ADELPLAST AR fugaragasztóval való fugázáshoz
  - legalább 72 óra után általános felhasználásra
- 20°C alatti hőmérsékleteken a kötési idő megnövekszik.

#### **VIGYÁZAT!:**

**Xi** - ingerlő

- R 36/37 – Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
- R 38 – Bőrizgató hatású
- R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
- S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
- S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
- S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

**TÁROLÁSA:** Száraz, zárt helyen faraklapokon.

**SZAVATOSSÁGI IDŐ:** eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen tárolva a gyártás időpontjától számított 12 hónap.

**MINŐSÉGI SZABVÁNY:** SR EN 12004 : 2001/A1:2003

**ELŐÍRT TULAJDONSÁGOK:**

Sor szám	Tulajdonság elnevezése	Mérték egység	AF ADEPLAST TULAJDONSÁGOK	
			ELŐÍRVA	TELJESÍTVE
1.	Jelleg	-	Szürke színű por	
2.	Jellege megkötés után	-	Látható hasadékok vagy repedések nélkül	
3.	Kezdeti kötősszilárdság húzásra	N/mm <sup>2</sup>	0,5	1 . 11
4.	Kötősszilárdság húzásra vízbemerítés után	N/mm <sup>2</sup>	0,5	1 . 21
5.	Kötősszilárdság húzásra hőregítés után	N/mm <sup>2</sup>	0,5	0 . 64
6.	Kötősszilárdság húzásra minimális fagyasztás-kiolvastás ciklusok után	N/mm <sup>2</sup>	0,5	2 . 18
7.	Nyitott idő, kötősszilárdság húzásra.	perc	0.5 N/ mm <sup>2</sup> 20 perc után	0.83 N/ mm <sup>2</sup> 20 perc után

**GYÁRTÓ:** GT ADEPLAST RT - NAGYVÁRAD Román osztrák társaság