

Száraz habarcsok **ADEPLAST**® R.T. III évezred ragasztói

RO Bihar megye, Nagyvárád 410605, Uzinelor út.3
Tel. 0040 259 403751, fax 0040 259 403762
e-mail: office@adeplast.ro



Adószám RO5119976, J05 / 191 / 1994
BRD Nagyvárád; IBAN RO12 BRDE 0505 V033 8941 0500
Alapítóké: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

RAGASZTÓ GIPSZKARTON LAPOKRA.

ADEPLAST®

AGC

HATÁSAI:

Tökéletes tapadás,
Könnyű kezelhetőség,
Hordható betonra, téglára, kerámia blokkokra,
boltozatköre stb.

MŰSZAKI ADATOK:

összetétel: gipsz, mész, ásványi adalékok, tapadást elősegítő polimerek, képlékenyítők.

víz szükséglet: 33 -35 % (8.25 – 8.75 l/25 kg zsák)

nyílt idő: minimum 30 perc (amely idő alatt lehet lerakni a terméket egy ragasztóval kent területre).

gipszkarton lapok ragasztására egy alrétegre.

a ragasztási felület lehet téglá, beton, boltozatkő, habtégla, kerámiablokkok, mechanikusan ellenálló vakolat stb.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Belső munkálatokra, gipszkarton lapok ragasztása szuportra.

FAJLAGOS ANYAGFOGYASZTÁS: kb. 5 kg/m².

CSOMAGOLÁS : 25 kg – os zsákok.

TARTÓ FELÜLET: Tiszta, zsír, por és más szennyeződés mentes felületre hordjuk. Méretre vágott lapok esetén a fugát V formában mélyítjük, a lapok ferdére vágása álltal.

FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK :

vödör
gépi vagy kézi keverő
spatulya.

FELHORDHATÓSÁGA VÍZZEL VALÓ ÖSSZEKEVERÉSE UTÁN: 30 percen keresztül.

A SZERSZÁMOK LETISZTÍTÁSA: Vízrel a megkötés előtt

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET: +5°C és + 35°C között. A közvetlen napsütés kerülendő.

ELŐKÉSZÍTÉS: A port a vízbe öntjük, 2-3 percig hagyjuk ázni és keverni kezdjük energikusan, ha lehetséges akkor gépileg. (fűrógépbe szorított keverőszárral), amíg egy nagyon krémes, homogén keveréket kapunk, tömörödések nélkül, melyet könnyen megmunkálhatunk.



◆◆◆ padlólap és csempe ragasztók ◆◆◆ habtégla, márvány és polisztirol ragasztók ◆◆◆ ajzatkiegyenlítők, színes padlózatok ◆◆◆ kézíleg felhordható habarcsok ◆◆◆ gépileg felhordható habarcsok ◆◆◆ gipszgletek ◆◆◆ cementgletek ◆◆◆ fugázó gitek ◆◆◆ nyirkosság elleni habarcsok ◆◆◆ hőszigetelő rendszerek ◆◆◆

FELHORDÁSI MÓDSZEREK: A nyert ragasztót kb. 15 cm – es foltokban tesszük a gipszkarton lapokra, 40 cm – es távolságra egymástól. A lap összes szélére egy kb. 5 cm vastag sávot rakunk, a falra helyezük és egy igazítóléccel könnyen nyomogatjuk ameddig a kívánt felületet elérjük.

VIGYÁZAT!:

Xi - ingerlő

- R 36/37 – Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
- S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet
- S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S 25 – Kerülni kell a szembe jutást
- S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

TÁROLÁSA: Száraz, zárt helyen faraklapokon.

SZAVATOSSÁGI IDEJE: a gyártástól számított 6 hónap zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva.

MINŐSÉGI SZABVÁNY: SR EN 12860:2003

ELŐÍRT TULAJDONSÁGOK:

Sor szám	Tulajdonság elnevezése	Mérték egység	AR I TULAJDONSÁGOK		Meghatározási módszer
			ELŐÍRVA	MEGVALÓSÍTVA	
1.	Jelleg	-	Fehér színű por		
2.	Jellege megkötés után	-	Látható hasadékok vagy repedések nélkül		
3.	Tűzre reagálás		A1 Osztály	A1 Osztály	SR EN 13501-1
4.	Hőellenálás	m ² .K/W	< 0.5	0,09	EN ISO 6946
5.	Kötés kezdet	perc	45	54	SR EN 13279-2
7.	Min. tapadás alaphoz		Gipszkarton lapba törés	Gipszkarton lapba törés	SR EN 12860
9.	PH-a		6.5-10.5	7	SR EN 12860

GYÁRTÓ: GT ADEPLAST RT - NAGYVÁRAD Román-Osztrák társaság