

ROCK IMPREGNATED - TERMÉSKŐ IMPREGNÁLÓ



TERMÉKNÉV: ROCK IMPREGNATED, TERMÉSKŐ IMPREGNÁLÓ

LEÍRÁS:

Folyékony, színtelen, szagtalan impregnáló anyag. A terméskövek, vagy pattintott téгла esetén az impregnáló anyag védi a köveket,- téglát, illetve a fugázó anyagot a fagyástól és a mohásodástól, könnyíti a tisztítását és felpeszdi az eredeti színét. A bevonó anyag vízlepergető hatást biztosít.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Terméskő burkolatok, pattintott téгла díszburkolatok utólagos felületi kezelésére. [BETON PAINT - PALA-, LÁBAZATI-, ÉS BETON FESTÉK](#) járófelületre felhordása után ajánlott a felületvédelem érdekében.

ALAPFELÜLET JELLEMZŐI:

A ROCK IMPREGNATED terméskő impregnáló anyag felhordása előtt a felületet meg kell tisztítani, a felület száraz és pormentes legyen.

FELDOLGOZÁS MÓDJA:

A bevonó anyagot mindig száraz, tiszta, pormentes felületre kell felhordani 2 rétegben. A 2 réteg között 20 °C felületi és léghőmérséklet esetén minimum 4 óra száradási időt kell biztosítani. Nedves, páras, csapadékos időben a bevonó anyagot nem szabad felhasználni! Felhordás után legalább 12 órán át védeni kell a csapadéktól, illetve nedvességtől. A felhordás és száradási idő alatt a felületi és léghőmérséklet 10 °C alá nem süllyedhet, illetve tűző napon a termék használata nem javasolt. A bevonó anyagba idegen anyagot belekeverni tilos!

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az impregnálást 2–3 évente célszerű megismételni a kő minőségétől a felhordott anyag mennyiségtől és az igénybevételtől függően. A ROCK IMPREGNATED terméskő impregnáló anyag teljes felületre történő felhordása előtt javasolt felület próbát végezni! A rétegvastagság, hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a száradást. A termék felhasználása szakértelmet igényel! Kérjük, hogy a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a gyártót terheli!

MINŐSÍTÉSEK/TERMÉKSZABVÁNY:

MSZ EN 15824.

MŰSZAKI ALAPADATOK:

TERMÉKNÉV: ROCK IMPREGNATED, TERMÉSKŐ IMPREGNÁLÓ

Anyagigény:	6–10 m ² /l a felülettől és annak nedvszívó képességétől függően. Az anyagigény tájékoztató jellegű, kis mértékben eltérhet a megadott mennyiségtől, a munkavégzési technológiától és az alapfelülettől függően.
Hígítás:	1 l anyaghoz 1 l csapvíz, első réteggént, második réteggént 1 l anyaghoz max. 0,3 l víz.
Javasolt rétegszám:	2 réteg.
Felhordás eszközei:	ecset, henger, szórópisztoly.
Átvonhatóság:	2 réteg között min. 4 óra száradási időt kell biztosítani.
Száradási idő:	~4 óra.
pH érték:	8,4 ±3% (10%-os vizes szuszpenzióban).
Hőmérséklet:	+10°C – + 25°C között.
Páratartalom:	a megadott értékek 42% relatív páratartalom mellett 20°C-on értendőek.
Kültéri/beltéri:	kültéri felhasználásra.
Tisztíthatóság:	finom szűrű kefével és tiszta vízzel tisztítható. Kerülje mindenféle mosó- és tisztítószer használatát!
Tűzvédelmi besorolás:	F.

KISZERELÉS:

4 l, légmentesen záródó műanyag vödörben, 1 l, műanyag flakonban.

TÁROLÁS/ELTARTHATÓSÁG:

Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, bontatlan csomagolásban, a csomagoláson jelzett dátumtól 1 évig (+10°C – +25°C között).